

NUANCIER LAINE

Extraits végétaux colorants de SCRD



Vegetable Solutions Since 1862

201, rue Louis Bleriot; 76620 Le Havre; France
Tel +33 235196620; E-mail info@scrd.fr

www.scrd.fr

EXTRAIT DE BOIS JAUNE

Morus tinctoria, bois de cœur, Extrait poudre



Extrait 1%
Mordant : sel d'alumine

2,5 %

5%

EXTRAIT DE BRASILETTO

Haemotoxylum brasiletto, bois de cœur, Extrait poudre



Extrait 0,62% 1% 2,5 % 5%
Mordant : sulfate d'alumine

Extrait 1%
Mordant : sulfate d'alumine, sulfate de soude, acide tannique

EXTRAIT DE CACHOU

Acacia Catechu, Bois, Extrait poudre



Extrait 5%
Mordant : sulfate
d'alumine

Extrait 5%
Mordant : sulfate
de fer

Extrait 5%
Salpêtre

EXTRAIT DE CAMPÊCHE FERMENTÉ

Haematoxylum campechianum, Bois de cœur, Extrait poudre



Extrait 2,5% 5%
Mordant : sulfate d'alumine

10% 5%

Extrait 10%
Mordant :
sulfate d'alumine

Extrait 10%
Salpêtre

EXTRAIT DE CAMPÊCHE NON-OXYDÉ

Haematoxylum campechianum, Bois de cœur, Extrait poudre



Extrait : 1% 3%
Mordant : sulfate
d'alumine

Extrait : 1% 2,5% 5%
Mordant : sulfate d'alumine

Extrait : 5%
Sans mordant

EXTRAIT DE CAMPÊCHE OXYDÉ

Haematoxylum campechianum, Bois de cœur, Extrait poudre




Extrait : 0,62%
Mordant : teneurs variables
sulfate d'alumine

Extrait : 1,25% 2,5% 2,5 %
Mordant : sulfate d'alumine
(monobain ou plusieurs bains)

Extrait : 2,5%
Sans mordant

FILTRAT DE CAMPÊCHE

Haematoxylum campechianum, Bois de cœur, Extrait liquide



Extrait : 10%
Mordant : sel d'alumine

20 %

Extrait : 10%
Sans mordant

EXTRAIT DE TARA

Caesalpinia Spinosa, Gousses, Extrait poudre



Extrait : 2,5%
Sans mordant

Extrait : 2,5%
Mordant : sulfate de fer

Extrait: 2,5%
Mordant : sulfate de fer, puis
à nouveau dans le bain initial

EXTRAIT DE MYROBOLAN

Terminalia Chebula, Fruits, Extrait poudre



Extrait 2,5%
Sans mordant, salpêtre

Extrait 2,5%
Mordant : salpêtre, puis
trempé dans une solution
de sulfate de fer

Extrait 2,5%
Mordant : trempé dans une solution
de sulfate de fer puis de nouveau
dans le bain initial

EXTRAIT DE QUEBRACHO

Schinopsis lorentzii & Schinopsis balansae, Bois, Extrait poudre



Extrait 5%
Sel d'alumine 10%

Extrait 2,5%
Sel d'alumine 0%

Extrait 2,5%
dilué dans une solution faible de
NaCO₃, mélangé à 2,5% d'extrait
de myrobolam